



HUMISTOP

Revêtement pour l'imperméabilisation des surfaces en maçonnerie

- Revêtement imperméabilisant pour surfaces de mortier et de béton
- Fort effet hydrofuge
- Intérieur et extérieur

Janvier 2011

Empresa certificada según
ISO 9001:2008 por LRQA



Registro SGI 32020150



ARDEX CEMENTO, S.A.

P.I. Plà de Llerona - C/ Holanda, 18
08520 - Les Franqueses del V. (Barcelona)
T. 938466282 F. 938467438
www.ardex.es - ardex@ardex.es

HUMISTOP N

Revêtement pour l'imperméabilisation des surfaces en maçonnerie

Domaine d'application :

Pour l'imperméabilisation de tout support poreux à base de céramique ou de ciment.
Surfaces extérieures de bâtiments.
Sous-sols, tunnels, cages d'ascenseur, canaux d'irrigation et canaux.
Réservoirs d'eau, piscines et bassins de traitement des eaux.
Fondations et murs de soutènement
Jardinières.

Propriétés :

Imperméabilise dans le sens de la pression ou en contre-pression.
Adhérence parfaite sur les surfaces poreuses de mortier et de béton, même lorsque les surfaces sont humides.
Perméable à la vapeur d'eau, évitant ainsi l'apparition de condensations puisqu'il permet la respiration des parois.
Ne jaunit, ni vieillit.
Évite l'apparition d'efflorescences.
Protège et décore les surfaces sur lesquelles il est appliqué.
En couleur grise et blanche.

Mode d'emploi :

La surface à traiter doit être stable, sans poussière, sans particules, ni efflorescences, etc. : pour une garantie d'une bonne adhérence, l'on doit procéder à un assainissement complet du support, si cela s'avère nécessaire.
D'éventuelles irrégularités comme trous, crevasses ou fissures doivent être préalablement rebouchées avec du mortier de réparation.
Mouiller le support jusqu'à saturation mais en évitant de le mouiller abondamment.

Amasser HUMISTOP N à l'eau jusqu'à une obtention de la consistance désirée selon que l'application est faite au pinceau ou à la truelle.

Pour l'application normale comme s'il s'agissait d'une peinture, mélanger HUMISTOP N avec une proportion de 30% d'eau, obtenant ainsi une pâte épaisse qui s'appliquera au moyen d'un pinceau ou d'une brosse à poil dur. Ne pas étendre excessivement le matériau; laisser une bonne couche pour avoir une meilleure imperméabilité. Au bout de 24 heures, le traitement imperméabilisant doit être complété en appliquant une seconde couche en croisant par rapport à première.

Si la surface est très poreuse ou irrégulière, il est conseillé de passer une première couche plus épaisse ayant une consistance de mastic, en mélangeant

l'HUMISTOP N avec seulement une proportion de 20 à 25% d'eau à un sac de 25 Kg. Appliquer au moyen d'une truelle une couche de jusqu'à 5 mm d'épaisseur maximum.

Précautions :

Contient du ciment. Irrite les yeux et la peau. Doit être stocké hors de portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, les laver immédiatement avec de l'eau propre et consulter un médecin.
Porter des gants de protection appropriés.

Une fois sec, il n'y a aucune altération physiologique, ni écologique.

Données techniques :

(A partir d'essais réalisés dans notre laboratoire selon la norme en vigueur)

Aspect :	Poudre de couleur grise ou blanche.
Proportion de mélange :	Avec consistance pour appliquer au rouleau : Environ 7 ½ l d'eau/25 kg de poudre. Avec consistance pour appliquer à la truelle : Environ 5 l d'eau/25 kg de poudre.
Densité du mortier frais :	Avec consistance pour appliquer au rouleau : Environ 1,9 kg/litre. Avec consistance pour appliquer à la truelle : Environ 1,95 kg/litre.
Consommation :	Avec consistance pour appliquer au rouleau : Environ 1,45 kg de poudre par m ² et mm. Avec consistance pour appliquer à la truelle : Environ 1,6 kg de poudre par m ² et mm.
Emballage :	Sacs de 25 kg.
Stockage :	Environ 12 mois dans des endroits secs et dans son emballage d'origine.

HUMISTOP N possède a le registre sanitaire n° 94005655/1 Aguas, respectant le Décret Royal 1138/1990-14-9 sur les Eaux Potables.

Janvier 2011

Empresa certificada según
ISO 9001:2008 por LRQA



Registro SGI 32020150



ARDEX CEMENTO, S.A.

P.I. Plà de Llerona - C/ Holanda, 18
08520 - Les Franqueses del V. (Barcelona)
T. 938466282 F. 938467438
www.ardex.es - ardex@ardex.es